

Icopal Produktdata

ICOPAL MEMBRANE 3 MM (501 P, YEP 4000)

PRODUKTBESKRIVNING

Icopal Membrane 3 mm är uppbyggd av en impregnerad polyesterfilt som belagts med SBS-modifierad bitumen.

Produkten har på undersidan en extra beläggning av asfalt som gör att den kan skarvas och klistras mot underlaget genom uppvärmning.

Denna beläggning skyddas av en tunn plastfolie som smälts i samband med svetsningen.

Ovansidan är belagd med sand.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som förstärkningsremsa vid detaljintäckningar, som svetsat membran på grundmurar, som tillfälligt tätskikt.

LAGRINGSFÖRESKRIFTER

Lastas och lagras stående.

Vid temperatur lägre än -20°C förvaras Icopal Membrane 3 mm, i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna tas ut från lagret efterhand som de skall användas.

Max lagringshöjd: 2 pallar.

Maximalt 1 rulle/pall kan bestå av två bitar.

PRODUKTDATA

Art. nr:	11407
Dimension:	10 x 1 m
Vikt per m ² :	ca 4,0 kg
Vikt per rulle:	ca 4,0 kg
Förpacknings-/ transportenhet:	20 rullar på engångspall med krympfoliehätta
Transportvikt:	ca 760 kg
Transportmått:	L=1200, B=800, H=1140

TEKNISKA DATA

Testmetod enligt BFR R57:1990

Draghållfasthet:	Längdriktning: ≥ 18 kN/m
	Tvåriktning: ≥ 15 kN/m
Brottöjning:	Längdriktning: ≥ 35 %
	Tvåriktning: ≥ 35 %
Diffusionsmotstånd:	6×10^6 s/m
Täthet:	Tät vid 10 kPa övertryck under 24 tim
Töjning vid -10°C med bibehållen täthet:	≥ 10 %
Rivhållfasthet:	Längdriktning: ≥ 150 N
	Tvåriktning: ≥ 150 N
Stansmotstånd:	Statisk: ≥ 70 N
	Dynamisk: $\leq \varnothing 30$ mm
Dimensionstabilitet:	Bättre än -0,4%
Tjocklek:	> 3 mm