



Produktblad

Pansarkraft har bärare av cellulosapapp, som impregnerats med ångdestillerat asfalt.

Användningsområde

Som trossbottenpapp, för enklare isolering av väggkonstruktioner, för emballering (t ex exportemballage), som vindtätningspapp etc.

Lagringsföreskrifter

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än ± 0 förvaras Pansarkraft minst ett dygn i rumstemperatur före användandet. Max lagringshöjd: 1 pall.

Produktdata	
Artikelnummer	5017
Dimension	50 x 0,65 m
Vikt per m ²	ca 0,3 kg
Vikt per rulle	ca 10 kg
Förpacknings/transportenhet:	ca 50 rullar per pall
Transportvikt	520 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=835

Tekniska data

Egenskap	Värde
Draghållfasthet	ca 150 N/50 mm
Brottöjning	ca 1 %
Diffusionsmotstånd	$3,6 \times 10^3$ s/m